



Beschrijving

CONSTRU-FIX is een hoogkwalitatieve, sterke ééncomponent lijm met zeer hoge hechting. Het product is geurloos, neutraal en vrij van isocyanaten. Na aanbrenging hardt het uit met atmosferische vochtigheid om aldus een duurzame en sterke rubber te vormen.

Eigenschappen


- Duurzame veerkracht, 'high modulus', super klevend.
- Voor verlijming zowel binnen als buiten, in de bouw- en industriële sector.
- Vlekt niet (uitstekend geschikt voor natuursteen en spiegels).
- Snelle uitharding, krimpt niet.
- Reukloos, vrij van isocyanaten, solventen, siliconen.
- Bestand tegen UV-straling, alle weersomstandigheden, (zee)water.
- Zeer goede hechting op bijna ieder oppervlak (zelfs vochtig) in de meeste gevallen zonder gebruik van primer (poreus oppervlak eerst testen).
- Schimmel- en bacteriewerend.

Gebruiksaanwijzing

- Voor sommige kunststoffen wordt het gebruik van Hybriprim aanbevolen.
- Aanbrengen op een schone, vetvrije ondergrond.
- Overtollige CONSTRU-FIX verwijderen met Sure Clean.

Toepassingsgebied

- Universele waterbestendige bouwlijm voor het verlijmen van steen, beton, spiegels (tast de zilverlaag niet aan) natuursteen, gyproc, polycarbonaten, PS, PU, PVC en verschillende kunststoffen, keramische tegels, email, koper, lood, zink, aluminium, roestvrij staal, trespas, hout, glas, composietmaterialen, enz.
- Geschikt voor het verlijmen van profielen in structuurlak, in combinatie met X-Primer.
- Perfect toepasbaar voor het verlijmen van Acryl platen in sanitaire en douche ruimtes.
- Voor carrosserieën en metalen oppervlakken, voor verbinden van metaal op metaal (kan trillingen absorberen).



Treksterkte



Schuifsterkte



TECHNISCHE GEGEVENS

- Kleur:** wit, zwart en grijs (worsten)
Verpakking: Patronen van 290 ml
Worsten van 400 ml
- Geur:** reukloos
Hardingstijd: 2-3 mm / 24h
(huidvorming : 10 - 15 min.)
- Houdbaarheid (temp.):** 12 maanden
(+5°C tot +25 °C)
- Rek bij breuk:** 335% (DIN 53504)
Treksterkte: 2,18 (MPa) (DIN 53504)
Schuifsterkte: 1,5 (MPa)
Hardheid: 58 (shore A)
- Temperatuurweerstand:** -40°C tot +100°C
Aanbrengingstemp: +5°C tot +40°C
Oppervlakttemp.: +5°C tot +60°C
- Overige:**



Nonfood Compounds
Program Listed (Category P1)
(Registration n° 147760)

Art. Koker 15473-15474
Art. Worst 15471-15472-15476

MCS Belgium heeft alles gedaan om de informatie op deze info zo juist mogelijk weer te geven. Zij is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Het is evenwel aan de gebruiker om zelf de geschiktheid van elk product voor hun toepassing te beoordelen. In geen geval is MCS Belgium aansprakelijk van enigerlei gevolgschade. De verplichtingen van MCS Belgium worden uiteengezet in de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing op dit product.

Ver. 28/10/16 ADE



MCS BELGIUM bvba / sarl
Aarschotsesteenweg 176 / a
B-3130 Begijnendijk, BELGIUM



Tel. (+32) 016 / 47 37 00
Fax (+32) 016 / 47 37 01



www.MCSBELGIUM.be
info@mcsbelgium.be
www.PROMANTE.com

Bonding Line