



### Beschrijving

X-Treme Sealer is een hybride PSP afdichtingkit van zeer hoge kwaliteit.

### Eigenschappen

- Geeft geen vlekken in natuursteen.
- UV-, weer- en waterbestendig.
- Vergeelt niet.
- Zeer goede hechting op steen, metalen, kunststoffen, glas, hout, EPDM, inox, tegels, enz.
- Vuilafstotend, gemakkelijk te onderhouden.
- Tast de PVB-folie niet aan.
- Duurzaam en blijvend hoog elastisch.
- Vrijwel reukloos.
- Zeer groot temperatuurbereik van -40°C tot +150°C.
- Niet overschilderbaar.
- Zeer hoge resistentie tegen o.a. chloor, ammoniak, bleekwater, ...

### Toepassingen

- Afdichtingsvoegen op natuursteen zoals marmer, graniet, arduin.
- Aansluitvoegen tussen bouwelementen of dilatatievoegen.
- Afdichtingsvoegen in sanitaire ruimtes en keukens.
- X-Treme Sealer is zeer goed bestand tegen schimmelvorming
- Zéér goede hechting op structuur- en poederlakken (evt. in combinatie met X-Primer).
- Zwembaden.

### Gebruiksaanwijzing:

Ondergronden ontvetten met SURE CLEAN en/of FOAM CLEANER.

Indien nodig X-PRIMER (hechtprimer) toepassen bij structuur- en poederlakken en diverse kunststoffen.



#### TECHNISCHE FICHE

**Type:** 1-component elastisch kunstrubber polymeer

**Rek bij breuk:** 500% (ISO 8339)

**Shore-A hardheid:** 15 (DIN 53505)

**Treksterkte 100%:** 1,00MPa (ISO 8339)

**Temperatuurbestendigheid:** -40°C tot +150°C

**Verwerkingstemperatuur:** +5°C tot +40°C

**UV-bestendigheid:** Zeer goed

**Doorharding:** 1mm / dag (23°C / 55% R.V.)

**Verwerkingstijd:** 4 min. (23°C / 55% R.V.)

**Schimmelbestendig** (ISO 846 A+B)

**Krimp:** < 1% (DIN 52451)

**Houdbaarheid:** 9 maanden in originele ongeopende verpakking. Droog bewaren tussen +5°C en +25°C.

**Chemische bestendigheid:** tabel op aanvraag

**Overige:** Bevat geen allergenen

**Wit** **Art. 15490**

**Opaak/Transparant** **Art. 15491**

**Grijs** **Art. 15492**

**Antraciet/Zwart** **Art. 15493**



Nonfood Compounds  
Program Listed (Category P1)  
(Registration n° 147763)

Not Registered for use in the USA

MCS Belgium heeft alles gedaan om de informatie op deze info zo juist mogelijk weer te geven. Zij is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Het is evenwel aan de gebruiker om zelf de geschiktheid van elk product voor hun toepassing te beoordelen. In geen geval is MCS Belgium aansprakelijk van enigerlei gevolgschade. De verplichtingen van MCS Belgium worden uiteengezet in de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op dit product.

Ver. 12/11/15 ADE

*Bonding Line*

